

Spalten oder Trocknen?

Beitrag von „alias“ vom 6. Januar 2006 23:35

Regel:

Nadelholz liegen und trocknen lassen, dann spalten. Es ist trocken leichter spaltbar.

Laubholz sofort spalten, dann trocknen - sonst bekommst du es nicht mehr auseinander - oder nur noch mit technischer Hilfe.

Tipp: Ich hab' mir letztes Jahr im Baumarkt einen 10-to-Holzspalter ausgeliehen und dafür 30 € pro Tag bezahlt. Dafür waren dann 5 Festmeter an einem Tag ohne übermäßige Schweißausbrüche kachelofengerecht zerlegt....

Das mach' ich von nun an immer so.

Den Stundenlohn gönne ich mir. 😁