

# Wie geht ihr dem Corona-Virus entgegen?

**Beitrag von „Wollsocken80“ vom 10. November 2020 16:39**

Ja kein Problem: Methacrylsäuremethylester radikalisch polymerisieren. Als Radikalstarter nehme ich üblicherweise Dibenzoylperoxid, etwa 100 mg auf 5 mL Ester (Reagenzglasversuch). Das müsste man natürlich noch auf Scheiben-Grösse skalieren und ein entsprechendes Giessförmchen haben. Das ist mein letzter do-it-yourself-Plexi-Versuch:

[IMG\\_20201110\\_163732\\_autoscaled.jpg](#)